



WI 52 L – E 309MO/E 309LMO 16

AWS/ASMESFA 5.4 E 309Mo/E 309LMo-16

SELO DE QUALIDADE



CERTIFICADO ISO



INOX ELETRODOS

Consumível austenítico para soldagem de aços ao carbono, soldagem de aços chapeados com inoxidável AISI 316. O eletrodo WI 52 L possui baixo teor de carbono, que lhe confere alta resistência à corrosão.

APLICAÇÃO

METAL BASE: Utilizado no revestimento de aços ao carbono, soldagens diversas juntas dissimilares, aço carbono, aço construção, aço inox Cr, CrNi, CrNiMo.

COMPOSIÇÃOQUÍMICA %

C	Cr	Ni	Mo	Mn	Si	P	S	Cu						
0,04 Max.	22,0-25,0	12,0-14,0	2,0-3,0	0,5-2,5	1,00 Max.	0,04 Max.	0,03 Max.	0,75 Max.						

PROPRIEDADES MECÂNICAS

Resistência a tração (Mpa)	Alongamento (%)
550 Mín.	30 Mín.

PARÂMETROS DE SOLDAGEM

Ø (mm)	Amperagem (A)	Corrente
2,50	60-80	CC+/CA
3,25	80-110	
4,00	110-150	
5,00	150-210	

POSIÇÃO DE SOLDAGEM:



ARMAZENAMENTO E RESSECAGEM

Ressecagem	Manutenção	Estufa
350°C ± 25°C TEMPO 90 Min. ± 30 Min.	100°C ± 10°C	100°C ± 10°C

OBSERVAÇÕES

Amperagem irá variar dependendo da espessura da chapa e posição de soldagem. As informações contidas nesta separata são oferecidas apenas para o conhecimento do produto, por isto não deve ser considerada como garantia ou certificado. Estas informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Rev. 02 data 20/02/2025