



WI CE 2 – ELETRODO TUNGSTENIO

AWS/ASME SFA 5.12 E WCe-2

SELO DE QUALIDADE



CERTIFICADO ISO



VARETAS - TUNGSTÊNIO

Eletrodo não consumível de tungstênio com adição de cério, indicado para utilização em corrente contínua ou alternada, excelente abertura e estabilidade de arco elétrico, ao contrário do óxido de tório, o óxido de cério não é radioativo. Sua identificação realizada através da cor cinza em uma das extremidades.

APLICAÇÃO

Soldagem de ligas ferrosas e não ferrosas.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA %

W	CeO ₂													
Restante	1,8-2,2													

PARÂMETROS DE SOLDAGEM

CORRENTE CONTINUA NEGATIVA

TÍTULO DO CONJUNTO: WI CE 2 , WI CE 2 , WI CE 2

Ø (mm)	Amperagem (A)	Corrente
1,60	60-150	CC-
2,40	150-250	
3,25	225-330	

CORRENTE ALTERNADA

Ø (mm)	Amperagem (A)	Corrente
1,60	60-125	CA
2,40	120-210	
3,25	150-250	
0,00		

OBSERVAÇÕES

As informações contidas nesta separata são oferecidas apenas para o conhecimento do produto, por isto não deve considerada como garantia ou certificado. Estas informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio.