



WI DUR 400 – 1 UM 400

DIN EN 14700 E Fe1 - DIN E 1 UM 400

SELO DE QUALIDADE



CERTIFICADO ISO



REVESTIMENTO DURO - ELETRODOS

Eletrodo revestido básico indicado para soldagem de revestimento de peças que serão submetidas a abrasão moderada, impactos e altas solicitações de compressão e fricção. O depósito poderá ser usinado.

APLICAÇÃO

Indicado para recuperações de rodas dentadas, rodas de pontes rolantes, links, roletes, eixos desgastados, etc.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA %

C	Mn	Cr	Mo	V										
0,21	1,25	1,45	0,25	0,25										

PROPRIEDADES MECÂNICAS

Dureza
375 HB - 450 HB

PARÂMETROS DE SOLDAGEM

Ø (mm)	Amperagem (A)	Corrente
2,50	80-110	CC +
3,25	100-140	
4,00	130-170	
5,00	160-220	

POSIÇÃO DE SOLDAGEM:



ARMAZENAMENTO E RESSECAGEM

Ressecagem	Manutenção	Estufa
275°C ± 25°C TEMPO 90 Min. ± 30 Min.	125°C ± 10°C	100°C ± 10°C

OBSERVAÇÕES

Amperagem irá variar dependendo da espessura da chapa e posição de soldagem. As informações contidas nesta separata são oferecidas apenas para o conhecimento do produto, por isto não deve ser considerada como garantia ou certificado. Estas informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio.