



WI 47 B -E 347 15

AWS/ASME SFA 5.4 E 347-15

SELO DE QUALIDADE



CERTIFICADO ISO



INOX - ELETRODOS

Consumíveis com revestimento básico para soldagem de aços inox austeníticos. Seu depósito de solda é estabilizado ao nióbio, que lhe confere maior resistência à corrosão intergranular.

APLICAÇÃO

METAL BASE: ASTM A 296 CF 8 C,ASTM A 157 Gr.C9,ASTM A 320 Gr. B8C,B9C AISI 321,347,304L,304.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA %

C	Cr	Ni	Mo	Mn	Si	P	S	Cu	Nb					
0,08 Max.	18,0-21,0	9,0-11,0	0,75 Max.	0,5-2,50	1,00 Max.	0,04 Max.	0,03 Max.	0,75 Max.	8XC 1,0 Max					

PROPRIEDADES MECÂNICAS

Resistência a tração (Mpa)	Alongamento (%)
520 Mín.	30 Mín.

PARÂMETROS DE SOLDAGEM

Ø (mm)	Amperagem (A)	Corrente
2,50	50-75	CC+/- CA
3,25	70-110	
4,00	100-150	
5,00	150-190	

POSIÇÃO DE SOLDAGEM:



ARMAZENAMENTO E RESSECAGEM

Ressecagem	Manutenção	Estufa
275°C ± 25°C TEMPO 90 Min. ± 30 Min.	125°C ± 10°C	100°C ± 10°C

OBSERVAÇÕES

Amperagem irá variar dependendo da espessura da chapa e posição de soldagem. As informações contidas nesta separata são oferecidas apenas para o conhecimento do produto, por isto não deve ser considerada como garantia ou certificado. Estas informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio.