

WI AÇUCAR 90 – CHAPISCO

PRODUTO ESPECIAL

SELO DE QUALIDADE

CERTIFICADO ISO

REVESTIMENTO DURO - ELETRODOS

Eletrodo Especial revestido com elevada resistência a abrasão e corrosão, seu depósito se apresenta na forma de chapisco a fim de aumentar o agarramento da cana para extração do caldo.

APLICAÇÃO

Devido ao arco spray o WI AÇUCAR 90 e indicado para revestimento (chapisco) dos rolos das moendas das usinas de açúcar e álcool.

INSTRUÇÕES

COMPOSIÇÃO QUÍMICA %

C	Si	MN	Cr											
4,20	1,45	1,50	34,50											

PROPRIEDADES MECÂNICAS

Resistência a tração (Mpa)	Alongamento (%)	Escoamento (Mpa)	Impacto	Dureza
				58-60 HRC

PARÂMETROS DE SOLDAGEM

TÍTULO DO CONJUNTO:

Ø (mm)	Ø (mm)	Amperagem (A)	Tensão	Vazão de Gás (L/mín)	Corrente	Corrente Polaridade
3,25		100-140			CC+/CA	
4,00		130-170				
5,00		160-220				

Ø (mm)	Amperagem (A)	Tensão	Vazão de Gás, Info.	Corrente

Gás Proteção

POSIÇÃO DE SOLDAGEM:



ARMAZENAMENTO E RESSECAGEM

Ressecagem	Manutenção	Estufa
275°C ± 25°C TEMPO 90 Min. ± 30 Min.	125°C ± 10°C	100°C ± 10°C

OBSERVAÇÕES

Amperagem irá variar dependendo da espessura da chapa e posição de soldagem. As informações contidas nesta separata são oferecidas apenas para o conhecimento do produto, por isto não deve ser considerada como garantia ou certificado. Estas informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

Rev. 01 data 31/03/2019