



WI T P 50-AÇO FERRAMENTA

PRODUTO ESPECIAL

SELO DE QUALIDADE



CERTIFICADO ISO



VARETAS - REVESTIMENTO DURO

Vareta especialmente desenvolvida para aplicações em moldes para repuxo, reparos em quebra de cantos e punções de piso. O depósito de solda possui ótima resistência ao desgaste por abrasão, flexões e repuxos.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA %

C	Cr	Mn	Si											
0,40	12,70	0,45	0,40											

PROPRIEDADES MECÂNICAS

Dureza
54 HRC

PARÂMETROS DE SOLDAGEM

TÍTULO DO CONJUNTO: WI T P 50

Ø (mm)	Amperagem (A)	Vazão de Gás (L/min)	Corrente Polaridade
1,00	30-50	5-10	CC-
1,20	40-70	7-14	
1,60	40-70	7-14	

Gás Proteção
100% Argônio

OBSERVAÇÕES

Amperagem irá variar dependendo da espessura do metal base e posição de soldagem. As informações contidas nesta separata são oferecidas apenas para o conhecimento do produto, por isto não deve ser considerada como garantia ou certificado. Estas informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio.