



WIT P 20-AÇO FERRAMENTA

PRODUTO ESPECIAL

SELO DE QUALIDADE



CERTIFICADO ISO



VARETAS - REVESTIMENTO DURO

Vareta especialmente desenvolvida para aplicações em moldes de injeção de plástico e reparos de quebras de canto. O depósito de solda possui ótima resistência ao desgaste por abrasão, flexões e repuxos.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA %

C	Cr	Mo	Mn										
0,12	1,30	0,50	0,60										

PROPRIEDADES MECÂNICAS

Dureza

45 HRC

PARÂMETROS DE SOLDAGEM

TÍTULO DO CONJUNTO: WIT P 20

Ø (mm)	Amperagem (A)	Vazão de Gás (L/min)	Corrente Polaridade
1,00	40-70	7-14	CC-
2,40	60-90	7-14	
3,25	100-150	7-14	

Gás Proteção

100% Argônio

OBSERVAÇÕES

Amperagem irá variar dependendo da espessura do metal base e posição de soldagem. As informações contidas nesta separata são oferecidas apenas para o conhecimento do produto, por isto não deve ser considerada como garantia ou certificado. Estas informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio.